

Lambdapor®

Druckspannung bei 10 % Stauchung/compressive stress at 10 % deformation

Prüfung nach EN 826;
Probengröße 50 x 50 x 50 mm;
Prüfgeschwindigkeit 5 mm/min;
Konditionierung 7 Tage 60 °C

Test according to EN 826;
test specimens of 50 x 50 x 50 mm;
Testing speed 5 mm/min;
conditioning 7 days 60 °C

