

sunpor[®] STD und SE

Wei es EPS

Typen bersicht

PRODUKT	Block	Formteil	Flammschutz	Typische Korngr�o�e	Empfohlener Dichtebereich	Typische Anwendungen
STD						
> sunpor [®] A243	✓			1,0 - 1,6 mm	9 - 15 kg/m ³	Block niederer und mittlerer Dichte
> sunpor [®] A321	✓	✓		0,7 - 1,1 mm	15 - 30 kg/m ³	Block- und Formteile
> sunpor [®] A422	✓	✓		0,3 - 0,8 mm	18 - 30 kg/m ³	Block- und Formteile mit geringer Wandst�rke
> sunpor [®] A423		✓		0,3 - 0,8 mm	18 - 30 kg/m ³	Sondertyp f�r sehr kurze Zykluszeiten bei Formteilen
SE						
> sunpor [®] A145	✓		✓	1,85 - 2,5 mm	8 - 14 kg/m ³	Trittschall und Block mit geringer Dichte
> sunpor [®] A245	✓		✓	1,0 - 1,85 mm	14 - 20 kg/m ³	Klassischer Blocktyp
> sunpor [®] A355	✓	✓	✓	0,6 - 1,1 mm	15 - 25 kg/m ³	Block- und Formteile
> sunpor [®] A415			✓	0,3 - 0,8 mm	12 - 18 kg/m ³	Zugabe f�r Leichtputze
> sunpor [®] A452		✓	✓	0,3 - 0,8 mm	18 - 30 kg/m ³	Leichte Formteile h�herer Festigkeit

Bitte beachten: Bei den Angaben handelt es sich um typische Werte. Die Materialspezifikationen k nnen den Technischen Merkbl ttern entnommen werden.